Granolan couche de fond au silicate

Champ d'application Généralités

Granolan couche de fond au silicate sert de traitement préparatoire du support avant la pose de la finition Granolan au silicate, à l'intérieur et à l'extérieur. Granolan couche de fond au silicate pigmentée est livrée de couleur blanche standart ou légèrement teintée. Les supports idéaux sont minéraux à base de ciment et ciment-chaux.

Pour des applications spéciales, veuillez contacter notre service technique.

Propriétés à la livraison Rendement

Granolan couche de fond au silicate est livrée dans des bidons à 20 kg.

Rendement:
environ 0,3 kg / m^2 (suivant le support 0.25 kg – 0.4 kg).

Particularités

Granolan couche de fond au silicate aqueuse et pigmentée est élaborée pour le traitement préalable du support. Elle garantit une bonne adhérence, réduit une forte aspiration du support et améliore la structuration de la finition Granolan au silicate.

Mode d'emploi Directives d'application

Préparation du support:
le support doit être absolument solide, propre, sec, régulier et libre de résidus solubles tel que colle, acide tannique, huile de coffrage etc.
Les supports de composition différente ou d'une absorption irrégulière peuvent prrovoquer des différences de teinte. Les rhabillages doivent être fluatés et lavés au préalable. Les supports décollés, friables et sablonneux sont à éliminer.

Pour des cas spéciaux, veuillez consulter notre service technique.

Mode d'emploi:
- brassage intensif de la couche de fond Granolan au silicate dans le bidon. Ne pas diluer.
- application de manière uniforme, de préférence avec une prosse.
- laisser sécher minimum 24 heures.

Température:
pendant le travail et l'assèchement, la température de l'air et du support ne doit pas être inférieure à +8° C.
Une exposition directe au soleil est à éviter.

Nettoyage:
les surfaces adjacentes en verre, pierres naturelles etc. sont à protéger de manière impeccable. Les éclaboussures doivent être lavées encore fraîches.
Après emploi, nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau.
Le silicate de potassium attaque l'aluminium !

Mesure de protection:
Le silicate de potassium est corrosif ! Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Remarques

Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment.

Nos fiches signalétiques sont à lire sous www.granol.ch.

Stockage

Dans des bidons bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel, environ 12 mois.

Indications de sécurité

Voir les indications dans la fiche signalétique de sécurité

Elimination

Il est interdit de déverser le produit dans des cours d'eau ou dans des canalisations d'eaux usées. Après consultation de l'établissement pour la combustion des ordures ou de l'office cantonal de l'environnement, l'élimination ou l'incinération vers une décharge appropriée est possible.

Remplace toutes les fiches techniques précédentes

Granol SA
Zeughausstrasse 5, case postale
6210 Sursee

Téléphone 041 926 96 96
Téléfax 041 926 96 86
www.granol.ch